

T: H080210

Trade Mark 牌 号		Diameter 规 格	Lot No. 批 号	Mfg.Date 制 造 日 期	Executive Standard 执 行 标 准		Type 型 号		Date of Issue 发 证 日 期
E6013		Φ2.5×350mm	811713	Shown on Pack 见产品包装	AWS A5.1-91		E6013		2008-11-15
Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属机械性能				Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成份(%)					
Item 项 目	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	
Tensile Strength 抗拉强度σ _b (Mpa)	≥414	505	C	--	0.08	Cr	--	--	
Yield Strength 屈服强度σ _{0.2} (Mpa)	≥331	430	Mn	--	0.391	Ni	--	--	
Elongation 伸长率δ ₅ (%)	≥17	21	Si	--	0.321	Mo	--	--	
V 型 冲 击	Impact Tem. 冲击温度(℃)	--	0	S	--	0.025	V	--	--
	Impact Value 冲击功(J)	--	65 66 78	P	--	0.027	Cu	--	--
X-Ray X射线探伤	--	II				Nb	--	--	
Fillet of T-joint T型接头角缝	Passed 合格	Passed 合格							
Remark 备注									

